УДК: 620.22-419.8:[546.26-162+678.842.043.93

АНИЗОТРОПИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА

© 2012 Д.М. Караваев¹, А.М. Ханов¹, А.И. Дегтярев¹, Л.Е. Макарова¹, Д.В. Смирнов², О.Ю. Исаев²

¹ Пермский национальный исследовательский политехнический университет ² OOO «Силур», г. Пермь

Поступила в редакцию 09.11.2012

Проведены механические испытания. Исследована анизотропия свойств при сжатии композиционного материала на основе отходов терморасширенного графита с модифицированной силиконовой смолой.

Ключевые слова: механические испытания, анизотропия свойств, композиционные материалы, терморасширенный графит, отходы, модифицированная силиконовая смола

При моделировании свойств композиционных материалов на основе отходов терморасширенного графита (ТРГ) и его отходов необходимо учитывать анизотропию свойств, возникающую из-за того, что при прессовании чешуйки графита [1, 2] перестраиваются в плоскость, перпендикулярную направлению действия силы прессования [3]. Авторы разработали композиционный материал, состоящий из двух порошкообразных компонентов – частиц размером 63-315 мкм, полученных измельчением отходов производства уплотнений из ТРГ и модифицированной силиконовой смолы (МСС). При создании материала авторы варьировали соотношением отходов ТРГ и связующего - ММС. Композиционный материал, получаемый прессованием, имеет структуру, где чешуйки графита располагаются перпендикулярно усилию прессования [3].

Заготовки из композиционного материала изготавливали односторонним прессованием тщательно перемешенных компонентов смеси, которые помещались в удлиненную вертикальную пресс-форму прямоугольного сечения со

Караваев Дмитрий Михайлович, ассистент. E-mail: kmitom@ya.ru

Ханов Алмаз Муллаянович, доктор технических наук, профессор. E-mail: mtf-dekanat@pstu.ru

Дегтярев Александр Иванович, кандидат технических наук, профессор

Макарова Луиза Евгеньевна, ведущий инженер. E-mail: l.e.makarova@ya.ru

Смирнов Дмитрий Вениаминович, заместитель генерального директора. E-mail: smirnov@sealur.ru Исаев Олег Юрьевич, генеральный директор. E-mail:

исаев Олег Юрьевич, генеральный ойректор isaev@sealur.ru съемным дном [4]. Соотношение компонентов в композиционном материале приведено в табл. 1. После прессования заготовки спекали и разрезали на образцы для испытания на сжатие. Образец для испытания имел форму прямоугольной призмы, размеры: 10х10х15 мм (ГОСТ 4651-82 [5]). Механические испытания композиционного материала проводили на испытательной машине модели Р-0,5 по методике, подробно изложенной в работах [6, 7]. Эксперименты с каждый вариантом соотношений компонентов смеси (табл. 1) повторяли по 5 раз. Чтобы исключить влияние случайных ошибок, вызванных внешними условиями (переменой температуры, качеством сырья, квалификацией лаборанта и т. д.), рандомизировали опыты во времени, т.е. очередность их проведения выбирали случайным образом.

Таблица 1. Соотношение компонентов в композиционном материале

ΤΡΓ (A), %	Связующее (В), %
90	10
80	20
70	30
60	40
50	50

Проведенные испытания и последующий анализ кривых «напряжение-деформация» (рис. 1) показали, что при сжатии композиционного материала, где ориентированные слои графита расположены перпендикулярно усилию сжатия, при достижении предельных значений напряжений образец разрушается мгновенно, процессу присущ взрывной характер. При сжатии

композиционного материала в направлении, параллельном ориентированным слоям графита, разрушение происходит поэтапно. Причем образующиеся трещины развиваются под углом близким к 45° (рис. 2.) или параллельно действию сжимающей силы (рис. 3), расслаивая образец в зависимости от содержания модифицированной силиконовой смолы.



Рис. 1. Характерные кривые «напряжениедеформация» при сжатии композиционного материала на основе отходов ТРГ в направлении, где ориентированные слои графита расположены перпендикулярно (1) и параллельно (2) усилию сжатия




Рис. 2. Характер разрушения образцов из композиционного материала на основе отходов ТРГ при сжатии в направлении, параллельном ориентированным слоям графита, с содержанием MMC от 20 мас.%.



Рис. 3. Характер разрушения образцов из композиционного материала на основе отходов ТРГ при сжатии в направлении, параллельном ориентированным слоям графита, с содержанием MMC от 50 мас.%.

На рис. 4 и 5 графически представлены результаты статистической обработки испытаний композиционного материала на основе отходов ТРГ с содержанием ММС от 10 до 50 мас.%.



Содержание модифицированной силиконовой смолы, %

Рис. 4. Влияние содержания ММС на величину предела прочности образцов из композиционного материала на основе отходов ТРГ при сжатии в направлении, перпендикулярном (1) и параллельном (2) ориентированным слоям графита




Рис. 5. Влияние содержания ММС на величину модуля упругости образцов из композиционного материала на основе отходов ТРГ при сжатии в направлении, перпендикулярном (1) и параллельном (2) ориентированным слоям графита

проведенные Выводы: эксперименты подтвердили, что композиционный материал обладает выраженной анизотропией свойств. Величина предела прочности при сжатии образцов в направлении, параллельном ориентированным слоям графита, меньше на 4-6 МПа, чем в перпендикулярном. Модуль упругости при сжатии образцов в направлении, параллельном ориентированным слоям, в 2 раза больше, чем в перпендикулярном и составляет 1100-1200 МПа. При этом надо заметить, что в ранее проведенной работе [8] при измерении твердости при вдавливании шарика по ГОСТ 4670-91 [9] на поверхности образцов того же состава анизотропия твердости не выявлена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. *Ханов, А.М.* Особенности строения терморасширенного графита / *А.М. Ханов, Л.Е. Макарова, А.И. Дегтярев* и др. // Известия Самарского научного Центра Российской академии наук. 2012. Т. 13, № 4(4). С. 1119-1122.
- Ханов, А.М. Особенности строения и использования терморасширенного графита / А.М. Ханов, Л.Е. Макарова, А.И. Дегтярев и др. // Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. 2012. Т. 14, № 1. С. 92-106.
- 3. *Celzard*, A. Modelling of exfoliated graphite / A. *Celzard*, *J.F. Mareche*, G. *Furdin* // Progress in material science. 2005. V. 50, №1. P. 93-179.
- Пат. 2460642 Российская Федерация, МПК В 29 С 43/02. Устройство для прессования порошков / А.М. Ханов, Д.М. Караваев, А.А. Нестеров и др. № 2011125289/05; заявл. 17.06.2011; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 25. 9 с.
- 5. ГОСТ 4651-82 Пластмассы. Метод испытания на сжатие. М.: Изд-во стандартов, 1998. 8 с.
- Караваев, Д.М. Механические свойства композиционного материала на основе терморасширенного графита / Д.М. Караваев, А.М. Ханов, А.И. Дегтярев и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 1(2). С. 562-564.
- 7. *Караваев, Д.М.* Разработка метода механических испытаний композиционных материалов на основе терморасширенного графита в диапазоне рабочих температур / Д.М. Караваев, Е.С. Русин // Master's Journal. 2012. №1. С. 55-57.
- 8. *Караваев, Д.М.* Определение твердости композиционных материалов на основе терморасширенного графита / Д.М. Караваев, В.К. Безматерных, В.А. *Москалев, Л.Е. Макарова* // Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. 2012. Т. 14, № 3. С. 103-108.
- 9. ГОСТ 4670-91 Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика. М.: Изд-во стандартов, 1992. 8 с.

MECHANICAL PROPERTIES ANISOTROPY OF COMPOSITE MATERIAL BASED ON THERMOEXPANDED GRAPHITE

© 2012 D.M. Karavayev¹, A.M. Khanov¹, A.I. Degtyarev¹, L.E. Makarova¹, D.V. Smirnov², O.Yu. Isaev²

¹ Perm National Research Polytechnical University ² JSC "Sealur", Perm

Mechanical tests are carried out. Anisotropy of properties at compression of composite material based on a waste of thermoexpanded graphite with modified silicone resin is investigated.

Key words: mechanical tests, anisotropy of properties, composite materials, thermoexpanded graphite, waste, modified silicone resin

Dmitriy Karavaev, Assistant. E-mail: kmitom@ya.ru Almaz Khanov, Doctor of Technical Sciences, Professor. E-mail: mtf-dekanat@pstu.ru

Alexander Degtyarev, Candidate of Technical Sciences, Professor Luisa Makarova, Leading Engineer. E-mail: l.e.makarova@ya.ru Dmitriy Smirnov, Deputy General Director. E-mail: smirnov@sealur.ru Oleg Isaev, General Director. E-mail: isaev@sealur.ru